



NC PELTIKATTOMAALI

TYYPPI	Erikoisakrylaattidispersioon perustuva vesiohenteinen peltikattomaali ulko- ja sisäkäyttöön. Sisältää ruosteenestopigmenttejä. Maalaustarvikeryhmä 36 ulkokäyttöön ja 30 sisäkäyttöön.
KÄYTTÖKOhteET	Sinkityt peltipinnat, katot ja vesikourujen ulkopuolet, syöksytorvet, ikkunapellit, julkisivupellitykset, alumiinipinnat, sekä aikaisemmin maalatut peltipinnat. Sisäkohteessa ilmastointiputket yms.
ERIKOISOMINAISUUDET	Maalikalvo on tiivis, joustava ja haurastumaton sekä säärasituksessa muuttumaton. Säilyttää värisävyn erinomaisesti.
RIITTOISUUS	Tasaisella pinnalla 8-10 m ² /l.
KIINTEÄAINETILAVUUS	noin 42 %
TIHEYS	noin 1,35 kg, SFS 3635
OHENNE	Vesi, enintään 5 %.
TYÖTAPA	Maalataan kahteen kertaan siveltimellä tai ruiskulla. Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,018"- 0,023". Vesikatot suositellaan maalattaviksi siveltimellä. Suositeltava kuivakalvon vahvuus on um 50 - 60 / 2 kerran maalaus. Maalatun pinnan on oltava kauttaaltaan ehjä ja tiivis. Vältä maalausta yli +50°C pellille. Käytä tarvittaessa NC Aquarox ruosteenestopohjamaalia. MAALAUSSOLOSUHTEET Alin maalauslämpötila on + 10 C. Maalin ja maalattavan pinnan on oltava vähintään + 10 C lämpötilassa ja ilman suhteellisen kosteuden on oltava alle 80 % myös maalin kuivumisen aikana. Maalattavan pinnan oltava kuiva. Älä maalaa sateen tai kasteen uhatessa.
KUIVUMISAIKA	+20 °C:ssa kaksi tuntia. Seuraava maalaus voidaan suorittaa noin 3-6 tunnin kuluttua.
KIILTORYHMÄ	Himmeä 5 (RT-luokitus).
SÄÄNKESTÄVYYS	Erittäin hyvä kaupunki-, teollisuus- ja meri-ilmastossa.
VÄRISÄVYT	A ja C –pohja. Säilytettävissä. Perussävyjä 5
VARASTOINTI	Suojeltava pakkaselta.
PAKKAUS	0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l
VOC	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/d): 130 g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC



NC PELTIKATTOMAALI

KÄYTTÖOHJEET

UUDET PELTIPINNAT

Esikäsitely Sinkitty pelti pestään NC PELTIPESULLA . Pesuaine levitetään katolle ja harjataan voimakkaasti. Huuhtelu tehdään huolellisesti, mieluiten kuumalla vedellä ennen pesuaineen kuivumista.

Maalaus NC PELTIKATTOMAALILLA 2 kertaan

VANHAT PELTIPINNAT

Esikäsitely Ruosteiset kohdat puhdistetaan luokkaan St 2
Pesu samoin kuin uusilla pinnoilla. Irtonaisen maalin poisto esimerkiksi teräsharjaamalla. Paikkamaalaus **NC Aquarox Ruosteenestopohjamaalilla** tai **NC Ruosteenestopohjamaalilla** 1 – 2 kertaan. Pohjamaalin tulee olla täysin kuiva ennen pintamaalausta. Ehjä- hyväkuntoinen vanha maalipinta ei tarvitse pohjamaalausta.

Valmiiksimaaalaus 2 kertaan NC PELTIKATTOMAALILLA.

TYÖVÄLINEET Työvälineet puhdistetaan vedellä ja pesuaineella.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.

KULJETUS VAK/ADR-