

Tuotetyyppi	Vesiohenteinen akrylaattisideaineeseen perustuva lujasti maalattavaan pintaan tarttuva, hyvin kulutusta sekä säärasituksia kestävä peltikattomaali. Muodostaa kuivuessaan joustavan maalikalvon, joka myötäilee kohteen lämpölaajenemisesta johtuvia muutoksia. Sisältää ruosteenestopigmenttiä.
Maalaustarvikeryhmä	36.1 (RT-luokitus)
Käyttökohteet	Aiemmin alkydi- tai akrylaattimaalilla maalatut pinnat, kuten teräskatteet, vesikourut, syöksytorvet, ikkunapellit ja ilmastointiputket. RK-Peltikattomaalilla voidaan maalata myös hyvin puhdistettuja mineriittikattoja.
Riittoisuus	Tasaisella pinnalla 8-10 m ² /l
Kiiltoryhmä	Himmeä, 5 (RT-luokitus)
Kuiva-ainepitoisuus	n. 40 %
Tiheys	n. 1,3 kg, SFS 3635
Ohenne	Vesi
Levitysmenetelmät	Maalaus voidaan suorittaa siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Telauksen ja ruiskumaalauksen jälkeen suositellaan pinnan tasoitusta siveltimellä. Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,018"- 0,023".
Kuivumisaika	Kosketuskuiva 2 h Seuraava käsittely 24 h (+ 23 °C, ilman suht.kosteus 50 %)
Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan oltava kuiva. Alin maalaus- sekä kuivumislämpötila on + 10 °C. Maalin ja maalattavan pinnan on oltava vähintään samassa lämpötilassa ja ilman suhteellisen kosteuden on oltava alle 80 %. Maalin on kuivuttava ennen sadetta tai kasteen muodostumista. Vältä maalaamista kuumille, yli + 50 °C pinnoille. Maalattun pinnan on oltava kauttaaltaan ehjä ja tiivis.
Säänkestävyys	Erittäin hyvä, myös kaupunki-, teollisuus- ja meri-ilmastossa.
Värisävyt	Voidaan sävyttää eri kattomaalikarttojen mukaisina sävyinä. Sävytetään valkoiseen A-pohjaan tai värittömään C-pohjaan. Huom! Väritön C-pohja suositellaan sävytettäväksi ainoastaan kattomaalivärikarttojen sävyihin. Vakiosävyt: musta, punainen, vanha kupari, grafiitin harmaa, vihreä.
Varastointi	Ei palava. Suojeltava jäätymiseltä.
Pakkauskoot	0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.

UUDET PELTIPINNAT

- Esikäsittely** Sinkityn teräspellin on oltava vähintään vuoden säärasituksille alttiina, jonka jälkeen se pestään puhtaaksi sinkkisuoloista ja epäpuhtauksista RK-Peltipesulla voimakkaasti harjaten. Pestyt pinnat huuhdellaan huolellisesti, mieluiten kuumalla vedellä ja annetaan kuivua.
- Pohjamaalaus** Maalaus yhteen kertaan Ritari Ruosteenestopohjamaalilla siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Telauksen ja ruiskumaalauksen jälkeen suositellaan pinnan tasoitusta siveltimellä.
- Pintamaalaus** Maalaus kahteen kertaan RK-Peltikattomaalilla siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Telauksen ja ruiskumaalauksen jälkeen suositellaan pinnan tasoitusta siveltimellä.
- Huom !** Vesipellien, syöksytorvien ja ilmastointiputkien pesut ja pohjamaalaus suositellaan suorittamaan irrallisena. Valmiiksi maalaus paikalleen asennettuna.

VANHAT PELTIPINNAT

- Esikäsittely** Poista irtoava maali ja ruoste huolellisesti. Ruosteen poisto asteeseen St 2 voidaan suorittaa esimerkiksi teräsharjaamalla. Pese pinta RK-Peltipesulla voimakkaasti harjaten. Huuhtelee pinnat huolellisesti, mieluiten kuumalla vedellä ja anna kuivua.
- Maalaus** Ruosteesta puhdistettujen alueiden paikka-, pohja- tai ylimaalaus kertaalleen Ritari-Ruosteenestopohjamaalilla. Pohjamaalin tulee olla täysin kuiva ennen pintamaalausta. Pintamaalaus 1-2 kertaan RK-Peltikattomaalilla.
- Työvälineiden pesu** Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne vedellä.
- Tuoteturvallisuus:** Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta. Vältettävä ruiskutussumun hengittämistä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjät ja kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.
- VOC** EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/d): 130g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC
- KULJETUS** VAK/ADR-

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.